

Portofino Chevron 90

25-02-2026

technisches Datenblatt



Produktdaten

Dreischicht Parkett	EN 13489	DoP PQ2021-5
Abmessungen	Dielen	90 x 510 x 14(3) mm
	Packung	16 Dielen / 0.7344 m² / 5.5 kg
	Palette	80 / 58.752 m² / 456 kg
Dichte	EN 323	± 650 kg/m³
Verlegung		Nut und Feder
Oberste Schicht		Europäische Eiche (Quercus robur)
Kern		Pappel (Populus deltoides)
Trägerschicht		Pappel (Populus deltoides)
Grading		Rustikal A+
Oberflächenstruktur		Leicht gebürstet
Fuge		4V
Glanzgrad bei 60°		4-6 %
Finish		Öl
Garantiebedingungen	Wohnzwecke	20 Jahre
	Gewerbliche Garantie	auf Anfrage
Verschleißklasse	EN 13489	Klasse 23 Starker häuslicher Gebrauch



Produkteigenschaften

Eigenschaft	Testmethode	min. af.	Ergebnis
Innenraumluftzertifizierungen			REACH, A
Brandklasse	 EN 13501-1		Dfl-s1
Rutschfestigkeit	 CEN/TS 15676		Dry 54
Formaldehydemission	 EN 717-1	≤ 0.124 mg/m³	E1
Pentachlorophenol Inhalt	 CEN/TR 14823	< 5 ppm	Enthält kein Pentachlorophenol
Fußbodenheizung	 EN 12664	R < 0.15 m²K/W	R = 0,10 m² K/W OK (max. +28°C) + geklebt
Biologische Nachhaltigkeit			Klasse 1

Reinigungs- und Wartungshinweise: www.lamett.de




Portofino Chevron 90

25-02-2026

Rustikal A+



Holzbeschreibung	
Oberflächenstruktur	Leicht gebürstet
Einstufung	Rustikal
Fehlfarben	Niedrig
Harte Astknoten	≤ 2 pro Diele; Ø ≤ 20 mm
Brüchige Astknoten	≤ 2 pro Diele; Ø ≤ 15 mm
Splintholz	max. 25 mm Breite, ≤ 20% der Breite
Endriss	Nicht erlaubt
Oberflächenriss	Nicht erlaubt
Insektenloch	Nicht erlaubt
Faulstellen	Nicht erlaubt
Blaue / gelbe Flecke	Nicht erlaubt
Harter Kern	Nicht erlaubt
Bearbeitungsmarken	Nicht erlaubt



Dieses bild stellt die beschriebene einstufung dar

Holzbeschreibung

Skala von (gleichmäßigem, astreinem) Parkett ohne Astknoten bis hin zu Dielen mit mehreren sowie größeren Astknoten

Von Holzsorten mit wenig Farbabweichungen/Splintholz bis hin zu Holzsorten mit reichlich Farbabweichungen/Splintholz.